

ULTRA-PERFORMANCE

(合成グリース)

ASTM	試験	試験結果	
	NLGIグレード	1	2
	増ちょう剤 (石鹼ベース)	アルミニウム複合剤	アルミニウム複合剤
	石鹼基油 (%)	6.7	7.5
	組織	パター状	パター状
	流体タイプ	複合合成	複合合成
D445	基油粘度 cSt@40°C	150	150
D566	滴点°C	271	271
D4048	銅板腐食	1A	1A
D217	Cone貫通試験, mm Worked, 60X	319	280
D942	酸価試験 PSI Drop, 100時間	<5.0	<5.0
D1264	乳化性 %Max@79°C	<5.0	<5.0
D2596	四球極圧試験 荷重摩耗指数, kg 焼き付き荷重, kgf	65.2 400	65.2 400
D1742	オイル分離性 (FTMS 791B, M321.2)	<5.0	<5.0
D-4052	密度 (lbs/g)	7.5	7.5